

技术条件

NO.	项目		单位	技术要求
1	外观		/	1、外观标识清晰、正确，外包装无破损、受潮、未有严重撞击痕迹。 2、隔膜表面平整，颜色均匀，无杂质、暴筋、针孔、翘边、垂边、挑丝、皱褶、膜边、亮线、晶点等缺陷。 3、隔膜卷绕整齐，无边缘撕裂，端面无错层、变形。
2	长度		m	≥2000
3	宽度		mm	工艺要求+0.5/-0
4	厚度		μm	工艺要求±2
5	热收缩	MD	%	≤3.5 (130±2℃,1h)
		TD	%	≤1.5(130±2℃,1h)
6	拉伸强度	MD	MPa	≥110
		TD	MPa	≥90
7	透气性		sec/100ml	见附页-隔膜孔率及透气性
8	穿刺强度		N/um	≥0.204N/um
9	卷筒内径		mm	76.7±0.3
10	ROHS		ppm	镉以及镉化合物≤100 铅以及铅化合物≤1000 汞以及汞化合物≤1000 六价铬化合物≤1000 多溴联苯 PBB≤1000 多溴二苯醚 PBDE≤1000 邻苯二甲酸(2-乙己基酯)(DEHP)≤1000 邻苯二甲酸二丁酯(DBP)≤1000 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)≤1000 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)≤1000